

VISKOELASTIKA

HPMC (Hydroxypropylmethylcellulose)

Niedrige Viskosität - dünnflüssiger (fließfähiger) als NaH - dispersiv

Bezeichnung	Pe-Ha-Visco 2,0% my VISC Visco 2.0% (Single-Box)	Pe-Ha-Visco 2,0% my VISC Visco 2.0% (Multibox)
Substanz	Hydroxypropylmethylcellulose 2,0 %	Hydroxypropylmethylcellulose 2,0 %
pH-Wert	6,8 - 7,5	6,8 - 7,5
Endotoxine	k.A.	k.A.
Osmolalität	270 - 400 mOsmol/kg	270 - 400 mOsmol/kg
Viskosität (20 °C)	4000 - 5000 mPa·s	4000 - 5000 mPa·s
Molekulargewicht	70000 - 150000 Dalton	70000 - 150000 Dalton
Füllvolumen	2,0 ml	2,0 ml
Haltbarkeit	42 Monate	42 Monate
Lagerung	Raumtemperatur	Raumtemperatur
Kanüle	23G	23G
Hersteller	Albomed	Albomed
Box	Single-Box	Multi-Box (10 Stk.)
Artikelnummer	Navision	Navision
Box + Kanüle	011016 011033	011017 011034

HERSTELLER:

Albomed GmbH

Hildebrandstr. 11

90592 Schwarzenbruck - Deutschland

Web. www.albomed.de

VERTRIEB:


Teleon Surgical Vertriebs GmbH

Am Borsigturm 58

13507 Berlin - Deutschland

Tel. +49 (0)30 / 43 09 55 0 | Fax. +49 (0)30 / 43 09 55 11

Email. info@teleon-surgical.com | Web. www.teleon-surgical.com



VISKOELASTIKA

NaH (Natriumhyaluronat)


Mittelviskös - dispersiv

Bezeichnung	Pe-Ha-Luron F 1.4% myVISC Bio 1.4%	BIOLON 1.0%
Substanz	Natriumhyaluronat 1,4 %	Natriumhyaluronat 1,0 %
pH-Wert	6,8 - 7,4	k.A.
Endotoxine	k.A.	k.A.
Osmolalität	270 - 400 mOsmol/kg	~ 280 mOsmol/kg
Viskosität (20 °C)	30000 mPa·s	105000 mPa·s
Molekulargewicht	1,1 - 2,0 Mio. Dalton	3 Mio. Dalton
Füllvolumen	1,0 ml	1,0 ml
Haltbarkeit	42 Monate	36 Monate
Lagerung	2 °C - 25 °C	2 °C - 8 °C
Kanüle	27G	27G
Hersteller	Albomed	Bio-Technology General
Box	Single-Pack	Single-Pack
Artikelnummer	Navision	Navision
Single-Pack + Kanüle	011015 011031	019813

HERSTELLER:
Albomed GmbH
 Hildebrandstr. 11
 90592 Schwarzenbruck - Deutschland
 Web. www.albomed.de

HERSTELLER:
Bio-Technology General (Israel) Ltd.
 Be'er Tuvia Industrial Zone
 P.O. Box 571, Kiryat Malachi
 8310402 Israel
 Web. www.btgil.com

VERTRIEB:
Teleon Surgical Vertriebs GmbH
 Am Borsigturm 58
 13507 Berlin - Deutschland
 Tel. +49 (0)30 / 43 09 55 0 | Fax. +49 (0)30 / 43 09 55 11
 Email. info@teleon-surgical.com | Web. www.teleon-surgical.com



VISKOELASTIKA

NaH (Natriumhyaluronat)

Kohäsiv

Bezeichnung	BIOLON Prime 1.2%	MINIVISC plus 1.4%
Substanz	Natriumhyaluronat 1,2 %	Natriumhyaluronat 1,4 %
pH-Wert	k.A.	6,8 - 7,6
Endotoxine	k.A.	≤ 0,2 EU/ml
Osmolalität	~ 288 mOsmol/kg	200 - 400 mOsmol/kg
Viskosität (20 °C)	225000 mPa·s	400000 mPa·s
Molekulargewicht	3 Mio. Dalton	4 Mio. Dalton
Füllvolumen	0,8 ml	1,0 ml
Haltbarkeit	36 Monate	36 Monate
Lagerung	2 °C - 8 °C	2 °C - 25 °C
Kanüle	27G	27G
Hersteller	Bio-Technology General	Bohus
Box	Single-Pack	Single-Pack
Artikelnummer	Navision	Navision
Single-Pack + Kanüle	019814	019832

HERSTELLER:

Bio-Technology General (Israel) Ltd.
 Be'er Tuvia Industrial Zone
 P.O. Box 571, Kiryat Malachi
 8310402 Israel
 Web. www.btgil.com

HERSTELLER:

Bohus BioTech AB
 Trädgårdsgatan 4
 45231 Strömstad - Schweden
 Web. www.bohusbiotech.com

VERTRIEB:

Teleon Surgical Vertriebs GmbH
 Am Borsigturm 58
 13507 Berlin - Deutschland
 Tel. +49 (0)30 / 43 09 55 0 | Fax. +49 (0)30 / 43 09 55 11
 Email. info@teleon-surgical.com | Web. www.teleon-surgical.com